

MANGUERAS INDUSTRIALES

CHORREADO DE ARENA



Normativa: Pérdida de abrasión del tubo según DIN 53516: 70+/-5mm³.
 Aplicación: Manguera resistente a la abrasión, para chorreo de arena o grano metálico. Construido con goma antiestática.
 Temperatura: de -40°C a + 70°C.

Construcción

Tubo interior: Negro, liso, en goma SBR/NR antiestática y resistente a la abrasión.

Refuerzo: tejido sintético de alta tenacidad.

Cobertura: Negra, lisa (impresión tela), en goma SBR/NR antiestática y resistente a la abrasión.

Marcaje: banda de color rojo "IVG Abr (logo aplicación)".

Inside diameter mm	Outside diameter mm	Working pressure		Burst pressure		Weight nominal kg/m	Length max	
		bar	psi	bar	Psi		m	ft
13	25	10	150	30	450	0,39	120	400
19	30	10	150	30	450	0,46	120	400
25	39	10	150	30	450	0,77	120	400
32	48	10	150	30	450	1,07	120	400
38	52	10	150	30	450	1,09	120	400
51	67	10	150	30	450	1,59	120	400
60	78	10	150	30	450	2,13	120	400
63,5	83,5	10	150	30	450	2,52	120	400
70	90	10	150	30	450	2,71	120	400
80	103	10	150	30	450	3,61	120	400
90	115	10	150	30	450	4,32	120	400
102	122	10	150	30	450	3,71	120	400